



Лист технических данных



5 л.



ONE

Однокомпонентная шлифуемая грунтовка на водной основе с коротким временем высыхания.

ОПИСАНИЕ

ONE представляет последнее поколение однокомпонентных грунтовок на водной основе с возможностью шлифования. Обладает совершенной внутренней системой саморетикуляции (система S-XL Self Cross-Linking Sistem). Благодаря своей уникальной трехмерной структуре и превосходной заполняющей способности ONE гарантирует высокую степень укрывистости на любом виде древесины, сопоставимую с двухкомпонентной грунтовкой. Продолжительное время работы и быстрое затвердевание грунтовки ONE сводят к минимуму тенденцию к образованию перехлеста слоев и/или следов от валика в любых условиях окружающей среды. Хорошее проникновение в поры древесины, способность придавать ей приятный оттенок и уже через час превосходная шлифовка делают грунтовку ONE лучшим союзником современного паркетчика. В соответствии с высокими стандартами качества, которые всегда отличали компанию Vermeister S.p.A, научно-исследовательские лаборатории тщательно отобрали для грунтовки ONE сырье с очень низким уровнем эмиссии, низким влиянием на органы обоняния, что практически лишает её запаха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ физико-химические характеристики при 20°C (ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)	
Время до шлифовки (часы):	1
Способ нанесения:	валик 8 мм, кисть
Средний расход на один слой (г/м²):	100/120
Адгезия (сцепление):	100%
Срок годности и хранения (в заводской невскрытой упаковке в прохладном, сухом месте) (месяцы):	12
Расчётный выброс летучих органических веществ (г/л):	50
Максимально допустимое разбавление (%):	10% SOLUZIONE
Для очистки инструментов использовать	W-Cleaner – Solvente di lavaggio
Стандартная упаковка (л):	5

НАНЕСЕНИЕ

Отшлифуйте пол, используя в качестве последней сетку с зерном 120/150 и зашпатлюйте. Используйте для этого шпаклёвку на растворителях или на водной основе от Vermeister. Хорошо перемешайте продукт и нанесите равномерный слой. Для гарантии равномерного нанесения продукт должен быть нанесен «перекрестным образом»: следует сначала наносить поперёк волокон древесины и затем сразу вдоль волокон. Примерно через 1 час пол можно отшлифовать абразивной сеткой (зерно 180-220), пропылесосить и затем нанести лаки на водной основе из ассортимента Vermeister.

ПРИМЕЧАНИЕ

В случае нанесения грунтовки на экзотические и/или малоизвестные породы дерева всегда рекомендуется проводить предварительные пробные тесты, так как в некоторых случаях (напр. на ИПЕ ЛАПАЧО) нанесение продуктов на водной основе может вызвать сильное покраснение лаковой пленки.

Не переливайте обратно в заводскую упаковку остатки продукта!

Не наносите продукт при температуре ниже 10 °C и выше 30 °C.

Хорошо взболтайте перед применением.

Предохраняйте от замерзания.

Продукт соответствует ограничениям, установленным в директиве EC 2004/42/CEE.

Меры предосторожности. Храните продукт в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в прохладном месте, вдали от источников тепла. Данный продукт классифицирован и кодирован в соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ. Информация для пользователя приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие незначительные остатки продукта контейнеры, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. Vermeister SpA гарантирует, что информация, приведенная в данном листе, основана на лучших технических и научных знаниях, а также опыте компании; однако компания не может нести ответственности за результаты, полученные при применении продуктов, так как условия их использования находятся вне контроля компании. Мы рекомендуем всегда проверять, насколько подходит продукт для использования в каждом конкретном случае. Этот технический лист отменяет и заменяет все предыдущие редакции инструкции.