

#### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- морозостойкий
- не содержит летучих растворителей
- высокая клеящая способность
- пригоден для укладки покрытия на влажный клеевой слой
- оптимальное время для укладки покрытия
- подходит для теплых полов и под мебель на роликах
- легко наносится зубчатым шпателем

#### НАЗНАЧЕНИЕ



Клей предназначен для:

- приклеивания бытового и полукommerческого ПВХ-покрытия в рулонах;
- виниловых покрытий на вспененной основе, на основе полиэстера или минеральных волокон (в т.ч. грязезащитных ковриков)

**на впитывающие влагу основания** (бетон, цементная стяжка, дерево, ДСП, ДВП).

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      |                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Основа                               | полимерная дисперсия                                                             |
| Цвет                                 | бежевый                                                                          |
| Консистенция                         | средняя вязкость (ок. 35000-90000 мПа•с)                                         |
| Удельный вес                         | 1,4 кг/л                                                                         |
| Растворитель / Разбавитель           | вода                                                                             |
| Открытое время                       | ок. 30 минут при нормальных условиях в помещении                                 |
| Время для подсушки                   | ок. 10 минут                                                                     |
| Рабочее время                        | ок. 20 минут                                                                     |
| Способ нанесения                     | зубчатый шпатель ТКВ А2/В1, зависит от вида покрытия                             |
| Расход                               | ок. 320-480г/м <sup>2</sup> (в зависимости от вида покрытия и основания)         |
| Условия хранения                     | вскрытую упаковку плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки               |
| Срок хранения                        | 24 месяца, в заводской закрытой упаковке                                         |
| Морозостойкость                      | допускается до 5 циклов замораживания-оттаивания, при температуре не ниже – 40°C |
| Температура применения               | не ниже +15°C                                                                    |
| Относительная влажность воздуха (RH) | не выше 75%                                                                      |

## Arlok

### 34

Клей для бытового и полукommerческого линолеума

#### ОСНОВАНИЕ

Основание должно быть прочным на сжатие и растяжение, выровненным и просушенным, без трещин, очищенным от остатков мастики, пыли, жиров, масел и других материалов, снижающих клеящую способность. Основание с недостатками необходимо дополнительно доработать: отшлифовать, нанести грунтовку и выравнивающую смесь.

Не рекомендуется производить укладку покрытия сразу после нанесения клея на загрунтованную поверхность основания без нанесения на основание слоя шпатлевки или нивелирующей смеси толщиной не менее 3мм (для увеличения впитывающей способности основания). Температура клея и основания должна быть не ниже 15°C, относительная влажность воздуха не выше 75% (рекомендуемая 65%).

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

На поверхности клея допускается образование полимерной пленки. Перед применением пленку необходимо удалить. **Клей тщательно размешать!** После этого клей готов к применению. Нанести клей с помощью зубчатого шпателя А2 или В1 равномерно на основание. Размер зубцов шпателя зависит от ровности поверхности и основы покрытия: для гладкой основы (виниловые покрытия) используется зубчатый шпатель А2, для структурированной (текстильные покрытия) – В1. При укладке покрытия подложка должна полностью соприкоснуться с клеевыми рифами.

Время предварительной подсушки зависит от температуры помещения, влажности воздуха, ровности основания и количества нанесенного клея. Напольное покрытие укладывается во влажное клеевое поле. Готовность клея определяется визуально, легким сдвигом клеевых рифов пальцем руки – рифы должны сдвигаться, при этом не должны смазываться их границы.

Уложенное напольное покрытие необходимо прижать путем приглаживания или с помощью прикаточного валика (весом 30-50 кг), особенно в области швов. Через 30 - 40 мин. покрытие еще раз прикатать валиком.

Укладку напольных покрытий производить при температуре воздуха не ниже 15°C и относительной влажности не выше 75% (рекомендованная 65%).

Сварку швов (стыков) покрытия можно производить не ранее чем через 24 часа. В течение 72 часов после приклеивания напольного покрытия не рекомендуется подвергать клеевое соединение нагрузкам на отрыв или на сдвиг.

Свежие клеевые загрязнения немедленно удалить водой. Засохший клей с непористых поверхностей можно удалить с помощью щелочных моющих средств или подходящих органических растворителей, предварительно убедившись, что внешний вид покрытия не будет испорчен.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА

В заводской упаковке при температуре 5-25°C; вскрытую упаковку плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки. В случае замерзания клея дать ему оттаять естественным путем (2-3 дня при комнатной температуре), затем тщательно перемешать.

**Не рекомендуется хранить клей в замороженном состоянии долгое время.**

**Не рекомендуется размораживать в горячей воде или при помощи отопительных приборов.**

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Напольное покрытие должно пройти процесс акклиматизации. Соблюдайте инструкцию (указания) по укладке от производителя напольных покрытий. При работе с древесным основанием (дерево, ДСП, ДВП) необходимо учитывать качество основания или получить дополнительную информацию у производителя.

При работе продукт не требует специальных мер безопасности. Рекомендуется работать в перчатках. При попадании клея в глаза тщательно промойте их водой, немедленно обратитесь к врачу. Только пустые упаковки выбрасывать в мусоросборник. Затвердевший продукт = домашний мусор, незатвердевший продукт = коммунальное место сбора мусора. Отзывы и предложения просьба направлять производителю.

#### ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

1,3 кг, 4 кг, 7 кг, 14 кг нетто, пластиковое ведро

#### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Название  | Arlok 34                                                   |
| Упаковка  | 1,3 кг, 4 кг, 7 кг, 14 кг нетто                            |
| Штрих-код | 4607164120290, 4607164120306, 4607164120313, 4607164120320 |

11 мая 2016г.